

МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ

ЦИТРИН

СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ, МОНТАЖНАЯ ПК2, М200, F50
ГОСТ 31357-2007

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	≤ 0,3 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Полный остаток на контрольном сите 2,5 мм	≤ 5 %
Марка по подвижности, см	Пк2
Сохраняемость первоначальной подвижности	≥ 120 мин
Водоудерживающая способность	≥ 90 %
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,4 МПа
Прочность при сжатии	≥ 20 МПа
Марка по морозостойкости	F50
Расход воды	0,15 - 0,18 л/кг
Расход при слое 10 мм	17 - 19 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 - 50 мм
Температура основания	+5°C - +30°C
Температура эксплуатации	-50°C - +65°C
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

СВОЙСТВА ЦИТРИНА

- Для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича
- Для монтажа фундаментов, бетонных блоков, плит перекрытий
- Для ремонта кирпичных и бетонных стен, полов, бетонных конструкций
- Для внутренних и наружных работ

СОСТАВ СУХОЙ СМЕСИ

Изготовлена из портландцемента, фракционированного песка и минералогических добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кладки стен и перегородок из кирпича и мелкоштучных элементов, производства различных монтажных работ, укладки тротуарной плитки, изготовления стяжки полов вручную. Для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные и цементно – песчаные основания.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, остатков краски и отслоений. Впитывающие влагу поверхности необходимо хорошо увлажнить или обработать соответствующим грунтом, а на гладких бетонных основаниях использовать металлическую армирующую сетку. При необходимости, нанести грунт в несколько слоёв. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунта. Не допускать запыление загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,15 – 0,18 л чистой воды (на 1 мешок 50кг - 7,5 – 9 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течении 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Не допускать передозировку воды! Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, ослабляет прочность, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин.

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Кладочные работы. Монтаж осуществляют на выравнивающий, сплошной слой раствора толщиной 10 - 30 мм, наносимый при помощи кельмы. Раствор плотно прижать, если необходимо скорректировать ровность укладки. **Монтажные работы.** В жаркую погоду, перед укладкой элемент кладки увлажнить. Свежеуложенную кладку защищать от воздействия температур, осадков, сквозняков, попадания прямых солнечных лучей и мороза. Последующие работы, в зависимости от условий твердения, проводить через 7 – 10 суток. Расшивка швов проводится сразу в момент укладки. Остатки раствора, попавшие на лицевую часть, удаляют при помощи сухой мягкой щётки или кисти. Время набора марочной прочности кладки – 28 суток. Время высыхания раствора зависит от толщины слоя, температуры среды и влажности воздуха. В ходе работы температура воздуха и основания должна быть от +5С до +30С. Обеспечивать поддержание температуры в заданном диапазоне в течение 2 суток и не менее 12 суток после их окончания. Принудительный нагрев и сушка твердеющей поверхности не допускается. В процессе твердения исключить преждевременное высыхание поверхности, не допускать попадания прямых солнечных лучей, осадков и воздействия сквозняков.

При отрицательных температурах. Для затворения смеси использовать подогретую воду. Положительную температуру раствора поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. С поверхности основания необходимо удалить снег и наледь. Перед работами прогреть основание при помощи газовой горелки или тепловой пушки до +5С. Работы допускается проводить при температуре воздуха и основания не ниже – 10-15С. При работе с материалом Зимней версии следует учитывать замедленный рост прочностных характеристик материала при пониженных температурах.



centorg.ooo

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

zakaz@centorg.ru

ООО «Центорг», г. Москва, 123308

ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А