

КЛЕЙ ДЛЯ ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ ПЛИТ

ГРАНИТ

СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ С1 ТЕ
ГОСТ Р 56387 – 2018

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	1%
Наибольшая крупность зёрен заполнителя	0,63 мм
Содержание зёрен наибольшей крупности	≤ 0,5 %
Водоудерживающая способность	≥ 98%
Стойкость к сползанию	0 мм
Смачивающая способность	≥ 30 мин
Адгезия после выдерживания в воздушной среде	≥ 1,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде	≥ 0,5 МПа
Адгезия после выдерживания при выс. температурах	≥ 0,5 МПа
Адгезия после циклич. замораживания и оттаивания	≥ 0,5 МПа
Открытое время	≥ 30 мин
Расход воды	0,20 – 0,24 кг/л
Жизнеспособность	5-6 часов
Рекомендуемая толщина слоя	2 - 8 мм
Затирка швов через	24 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура при нанесении	+5°C - 30°C
Температура эксплуатации	-50°C - +70°C
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

СВОЙСТВА ГРАНИТА

- Высокая прочность сцепления с основанием
- Увеличенное открытое время
- С повышенной стойкостью к сползанию
- Для внутренних и наружных работ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено – и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, старая плитка и другие поверхности).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для укладки тяжёлых плит из керамогранита, клинкерной плитки, натурального камня и керамики (вес до 800 г/100 см²). Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Можно использовать для приклеивания теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола). Применяется в системе «Тёплый пол». Для внутренних и наружных работ.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением клея необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость. Значительные неровности необходимо выровнять штукатурками ТМ «Каменный цветок» (в зависимости от типа основания и условий эксплуатации).

Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ТМ «Каменный цветок». При необходимости нанести грунтовку в несколько слоёв. Основание готово к нанесению плиточного клея только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,2 – 0,24 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 5 – 6 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3 – 5 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Раствор можно использовать в течение 5 – 6 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструмент и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

С помощью кельмы или шпателя клеевой раствор нанести и равномерно распределить по поверхности, затем с помощью зубчатого шпателя создать гребёнчатый слой. Рекомендуемая толщина слоя (в зависимости от типа основания и размера плитки) – 2-8 мм. Уложить облицовочный материал на клеевой слой, прижать его с некоторым усилием к основанию, зафиксировать на несколько секунд и откорректировать положение плитки по уровню. Плитка должна быть уложена на основание в течение 30 минут после нанесения раствора. Корректировка плитки производится в течение 30 минут. В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Минимальная прочность, достаточная для ходьбы по поверхности, достигается через 24 часа. Для аккуратной и окончательной отделки меж плиточных швов рекомендуется использовать затирку ТМ «Каменный цветок». Затирку швов следует производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатировать «Теплый пол» не ранее чем через 28 суток.

