

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

МАГМА

СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛАДОЧНАЯ Т М75
ГОСТ Р 58272 – 2018



СВОЙСТВА МАГМЫ

- Для блоков на основе ячеистых бетонов
- Водоудерживающая способность
- Пластичность
- Морозостойкость

ОСНОВАНИЕ

Пено- и газобетонные блоки, газосиликатные и силикатные блоки.

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	≤ 0,3%
Наибольшая крупность зёрен заполнителя	2 мм
Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности	≤ 0,5 %
Водозатворение	18 – 22%
Подвижность кладочной растворной смеси	170±10 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности	≥ 120 мин
Время корректировки кладочной растворной смеси	≥ 10 мин
Водоудерживающая способность	≥ 98%
Способность к смачиванию клеевой смеси	≥ 10 мин
Предел прочности при сжатии	≥ 7,5 МПа
Предел прочности при сдвиге	≥ 0,25 / ≥ 0,5 МПа
Прочность клеевого соединения с основанием	≥ 0,5 МПа
Средняя плотность в сухом состоянии	≥ 1300 кг/м³
Морозостойкость кладочного раствора	F 25
Расход при слое 10 мм	14 – 16 кг/м²
Рекомендуемая толщина шва кладки	1 – 5 мм
Температура при нанесении	+5°С - +30°С
Температура эксплуатации	-50°С - +65°С
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей для блоков "Магма Экстра Профи" предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено – и газобетон), газосиликата и силиката.

Используется для тонкослойной кладки пазовых и бес пазовых блоков. Для внутренних и наружных работ.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,18 – 0,22 л чистой воды (на 1 мешок 40 кг – 7,2 – 8,8 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Раствор можно использовать в течении 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Перед укладкой первого ряда стены необходимо с нивелировать базовую поверхность раствором. Раствор наносится на поверхность блока кельмой или шпателем, затем разравнивается зубчатым шпателем.

При работе с без пазовыми блоками раствор также наносится и на вертикальные плоскости. После укладки блок или плиту следует прижать так, чтобы толщина шва составила 1 – 5 мм. Положение блока корректируется в течении 10 минут.

В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

Для дальнейшей отделки готовых выложенных стен рекомендуется использовать соответствующую штукатурку ТМ «Каменный цветок» в зависимости от типа поверхности и условий эксплуатации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Кладочная смесь должна храниться в упакованном виде в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.



cemtorg.ooo

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

zakaz@cemtorg.ru

ООО «Це́мторг», г. Москва, 123308

ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А