

ШТУКАТУРКА ГИПСО-ЦЕМЕНТНАЯ

ТОПАЗ ВС

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ
ГОСТ Р 58279 - 2024



СВОЙСТВА ТОПАЗА ВС

- Серый цвет
- Влагостойкая
- Для кухонь и ванных комнат
- Для ручного и механизированного нанесения
- Экономичность
- Увеличенное время работы с материалом
- Паропроницаемость
- Для помещений с нормальной влажностью
- Не требует шпаклевания

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Влажность	$\leq 0,5 \%$
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Подвижность	160 ± 20 мм
Начало схватывания растворной смеси	≥ 60 мин
Водоудерживающая способность	$\geq 95 \%$
Предел прочности на растяжение при изгибе	≥ 2 МПа
Предел прочности при сжатии	≥ 5 МПа
Прочность сцепления с основанием	$\geq 0,3$ МПа
Расход воды	0,34 – 0,44 л/кг
Расход при слое 10 мм	11 – 13 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 30 мм
Нанесение последующего слоя, через	1 – 3 суток
Коэффициент паропроницаемости	$\geq 0,1$ мг/м·ч·Па
Температура основания	+5°C – +30°C
Температура эксплуатации	-50°C – +40°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Пено- и газобетонные. Кирпичные. Бетонные. Гипсовые основания. ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением штукатурки необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость. Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ТМ «Каменный цветок». При необходимости нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению штукатурки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,34 – 0,44 л чистой воды (на 1 мешок 30 кг - 10,2 – 13,2 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным, либо ручным способом. Раствор выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течении 60 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Перед нанесением штукатурки маяковый профиль закрепить на стене в соответствии с требуемой толщиной слоя, контролируя отклонения с помощью уровня и отвеса. Сложные элементы строительных конструкций, углы и стыки армировать. Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность механизированным или ручным способом, затем разровнять правилом. Рекомендуемый слой нанесения без штукатурной сетки – 5-30 мм. Когда штукатурный раствор начнёт схватываться, поверхность выровнять правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки материала и заполняя углубления. При использовании штукатурки в качестве финишного слоя после начала схватывания поверхность слегка увлажнить, затем затереть металлическим шпателем. Гладилкой или теркой для получения ровной гладкой поверхности. При нанесении штукатурки слоем более 30 мм первый, ещё мягкий слой следует «начесать» штукатурным гребнем. После его схватывания нанести последующий слой. В процессе работы и в последующие 2 дня температура воздуха и поверхности основания должна быть от +5°C и до +30°C, влажность воздуха в помещении до 70%. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. Для финишного выравнивания поверхности при необходимости рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки ТМ «Каменный цветок».

Гарантийный срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и защиту продукции от увлажнения и потери внешнего вида, на открытых и закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесом.



centorg.ooo

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

zakaz@centorg.ru

ООО «Центорг», г. Москва, 123308

ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А