

КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТУРМАЛИН

СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ
ГОСТ Р 58275 – 2024

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



СВОЙСТВА ТУРМАЛИНА

- Для монтажа перегородок из пазогребневых плит
- Для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых плит
- Пластичность, высокая клеящая способность
- Для крепления гипсовых элементов. Тонкослойное нанесение

ОСНОВАНИЕ

Пазогребневые плиты, гипсокартон, гипсовые элементы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Содержание зёрен наибольшей крупности	0,315 мм
Расход воды	0,34 – 0,4 кг/л
Подвижность клеевой смеси	160±10 мм
Начало схватывания клеевой смеси	≥ 60 мин
Водоудерживающая способность	≥ 95 %
Предел прочности на растяжение при изгибе	≥ 1,2 МПа
Предел прочности при сжатии	≥ 3 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,3 МПа
Расход сухой смеси при монтаже ПГП на 1 м ²	1,5 - 2 кг
Расход при монтаже ГКЛ и ГВЛ (ровное основание)	3 - 5 кг
Расход при монтаже ГКЛ и ГВЛ (не ровное основание)	4 - 6 кг
Нанесение последующего слоя	через 24 часа
Рекомендуемая толщина слоя при монтаже ПГП	2 - 3 мм
Рекомендуемая толщина слоя при монтаже ГКЛ, ГВЛ	до 30 мм
Температура при нанесении	+5°С - +30°С
Температура эксплуатации	+5°С - +40°С
Гарантийный срок хранения упакованной смеси при сохранении условий хранения	6 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов к вертикальным поверхностям. Для внутренних работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,34 - 0,4 л чистой воды (на мешок 20 кг 6,8 - 8 л воды) и перемешать до образования однородной массы (механизированным либо ручным способом).

Раствор выдержать 3 - 5 минут, затем повторно перемешать. Раствор готов к применению. Раствор использовать в течении 40 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) тщательно перемешать его без добавления воды.

Использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

- При монтаже перегородок ПГП раствор наносится в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая плита с усилием прижимается сверху гребнем следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Излишек клея удаляется шпателем с поверхности соединения плит и возвращается в ёмкость с клеем.

- При монтаже ГКЛ(ГВЛ) на предварительно выровненные основания раствор необходимо нанести зубчатым шпателем сплошными полосами по периметру листа и в центре.

- При монтаже ГКЛ(ГВЛ) на основание с неровностями менее 20 мм раствор наносится кельмой точечно по периметру листа на расстоянии 25-30 см и вдоль середины листа одним - двумя рядами на расстоянии 35-40 см.

- При монтаже ГКЛ(ГВЛ) на основание с неровностями более 20 мм необходимо установить маяки при помощи полос из гипсокартонных листов шириной около 10 см.

Регулировать установку маяков для устранения перепадов с помощью уровня или отвесов. После полного высыхания клея к маякам приклеивается лист ГКЛ(ГВЛ).

Ряды листов укладывать со смещением вертикальных швов. Оставлять зазоры между листами 5-7 мм для заделки и шпаклевания и не допускать, чтобы они были полыми для предотвращения образования трещин после их обработки. В местах планируемой подвесной мебели или облицовочных работ наносить раствор на всю область листа, подвергаемую нагрузке.

Для заделки швов и стыков ГКЛ, ГВЛ и ПГП раствор наносится с использованием шовной ленты.

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Кладочная смесь должна храниться в упакованном виде в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

