

СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150 9 в 1

ГОСТ 31357-2007

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Влажность	$\leq 0,3 \%$
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Полный остаток на контрольном сите 2,5 мм	$\leq 5 \%$
Марка подвижности, см	Пк2
Водоудерживающая способность	$\geq 90 \%$
Сохраняемость первичной подвижности	≥ 120 мин
Предел сцепления с основанием (адгезия)	$\geq 0,4$ МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе	≥ 4 МПа
Предел прочности при сжатии	≥ 15 МПа
Расход воды	0,15 – 0,18 л/кг
Расход при слое 10 мм	17 - 19 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 - 50 мм
Марка по морозостойкости, циклы	F50
Температура основания	+5°C - +30°C
Температура эксплуатации	-50°C - +65°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь предназначена для кладки стен и перегородок из кирпича и мелкоштучных элементов, производства различных монтажных работ, укладки тротуарной плитки, изготовления стяжки полов вручную, оштукатуривания поверхностей.

Для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные и цементно-песчаные основания.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, остатков краски и отслоений. Впитывающие влагу поверхности хорошо увлажнить или обработать соответствующим грунтом, а на гладких бетонных основаниях использовать металлическую армирующую сетку. При необходимости нанести грунт в несколько слоёв. Основание готово к нанесению после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,15–0,18 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг — 3,75–4,5 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3–5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течение 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Не допускать передозировку воды!

Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, ослабляет прочность, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин. Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

При выполнении работ нанести раствор на основание соответствующим инструментом и равномерно распределить его по поверхности. При многослойном нанесении перед укладкой следующих слоёв предыдущему дают полностью схватиться и высохнуть. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя. Работы проводить в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ. В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков.

ХРАНЕНИЕ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреждённой бумажной упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.



строительные смеси.рф

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

zakaz@cemtorg.ru

ООО «Цемторг», г.о. Коломна, п. Станция Нелепино
тер-ия Каменный цветок, участок 3