Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
№ АВ 0001268
Заключение № РТ-ОСИ-1339-02-2022
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 19 декабря 2022г.

123103, г. Москва,
г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я,
дом 2, строение 1, этаж/офис 3/315 А.
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

30.09.2025г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**
**№44 от 30.09.2025**

| | |
|---|---|
| **Наименование продукции** | Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем<br>ГОСТ Р 58279 - 2024<br>"AXTON" |
| **Производитель продукции** | ООО "ЦЕМТОРГ" |
| **Дата получения образца** | 30.09.2025 |
| **Сведения** | Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем<br>ГОСТ Р 58279 - 2024<br>"AXTON" |
| **Испытания образцах 10кг** | Образец отобран на производстве |
| **Цель испытаний** | Подтверждение соответствия продукции требованиям<br>ГОСТ Р 58279-2024 по следующим показателям:<br>влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя(содержание зёрен наибольшей крупности); подвижность растворной смеси (по расплыву конуса);<br>время жизни растворной смеси (по расплыву конуса); время жизни растворной смеси по погружению конуса (начало схватывания);<br>водоудерживающая способность растворной смеси; стойкость к образованию трещин; средняя плотность раствора ( в воздушно сухом состоянии);<br>предел прочности на растяжение при изгибе; предел прочности при сжатии; прочность сцепления с очснованием. |
| **Методы испытаний** | ГОСТ Р 58276 - 2018. |

**Результаты испытаний**

| Сведения об образце | Дата испытания | Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм. | Требование к ИП | | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка | | | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Смесь сухая штукатурная | 07.10.2025 | Влажность сухой смеси, % | ГОСТ Р 58279 - 2024 | 0,5 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.5.1 | 0,5 |
| на гипсовом вяжущем | | Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | ГОСТ Р 58279 - 2024 | 1,25 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.5.2 | 1,25 |
| ГОСТ Р 58279 - 2024 | | Содержание зёрен наибольшей крупности, % | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≤1 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.5.2 | 0 |
| "AXTON" | | Подвижность по расплыву конуса, мм | ГОСТ Р 58279 - 2024 | 170±20 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.6.2 | 160 |
| | | Время жизни растворной смеси (начало схватывания), мин | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≥60 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.6.3.2 | 95 |
| | | Водоудерживающая способность растворной смеси, % | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≥95 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.6.4 | 99,3 |
| | | Стойкость к образованию усадочных трещин | ГОСТ Р 58279 - 2024 | Устойчив | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.7.3 | Устойчив |
| | | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≥1 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.7.2 | 1,5 |
| | | Предел прочности при сжатии, МПа | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≥2 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.7.2 | 3 |
| | | Прочность сцепления с основанием, МПа | ГОСТ Р 58279 - 2024 | ≥0,3 | ГОСТ Р 58276 - 2018 п.7.1 | 0,55 |

Примечание:

1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории В.А.Шилкова