


Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
№ АВ 0001268
Заключение № РТ-ОСИ-1339-02-2022
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 19 декабря 2022г.
123103, г. Москва,
г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я,
дом 2, строение 1, этаж/офис 3/315 А.
E-mail: kachuga@semtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Кривенко А.В.
05.09.2025г.
ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№40 от 05.09.2025

Наименование продукции
Песок фракционированный
Фр.0-2.5мм
Кварц

Производитель продукции
ООО "ЦЕМТОРГ"

Дата получения образца
03.09.2025

Сведения
Песок фракционированный
Фр.0-2.5мм
Кварц

Испытания образцах 10кг
Образец отобран на производстве

Цель испытаний
Подтверждение соответствия продукции требованиям
ГОСТ 8736 - 2014 по следующим показателям:
влажность; модуль крупности; остаток на сите №063;
содержание пылевидных и глинистых частиц; содержание глины в комках.

Методы испытаний
ГОСТ 8735.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний		
Маркировка	1	2	3	4	5	6	7
Песок фракционированный	05.09.2025	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 8736	ГОСТ 8735	≤0,3	ГОСТ 8735	0.08
Фр. 0-2,5мм		Модуль крупности	ГОСТ 8736	ГОСТ 8735	Мк	ГОСТ 8735	1.5-2(мелкий)
Кварц		Полный остаток на сите №063, %	ГОСТ 8736	ГОСТ 8735	10 - 30	ГОСТ 8735	10 - 30
ГОСТ 8736 - 2014		Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736	ГОСТ 8735	≤1,5	ГОСТ 8735	1,5
		Содержание глины в комках	ГОСТ 8736	ГОСТ 8735	0	ГОСТ 8735	0

Примечание:

1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2. Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории

В.А. Шилкова

