



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002040.07.26 от 10.07.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. (далее согласно приложению). Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", сведениями о составе, паспортами качества, техническими характеристиками.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр.1, помещ. 104, Россия. Адрес производства: 140473, Московская область, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЦЕМТОРГ", адрес: 117447, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, помещ. 104 (Российская Федерация). ОГРН: 1027739310466

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-005988/072026 от 08.07.2026 г. Электронное заявление с ЕПГУ №7664299441 от 08.07.2026 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00/20131-26 от 08.06.2026 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002219.07.26 от 01.07.2026 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0496154

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Москве)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002040.07.26

от 10.07.2026

г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Bтb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0042031

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции Российской Федерации
Единый перечень продукции РФ	Смеси сухие строительные
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-RU.PA01.B.23284/26
Временный номер декларации	врРФ(ЕП).PA01.24924/26
Дата регистрации декларации	15.07.2026
Дата окончания действия декларации о соответствии	20.12.2027
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	15.07.2026 16:27
Дата и время публикации декларации (Мск)	15.07.2026 16:32

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027739310466
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7716151490
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЦЕМТОРГ"
Фамилия руководителя юридического лица	Крупа
Имя руководителя юридического лица	Алексей
Отчество руководителя юридического лица	Владимирович
Должность руководителя	Генеральный директор
Адрес	
Адрес места нахождения	117447, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ вн. тер. г., УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 35, СТР. 1, ПОМЕЩ. 10Ч
Адрес места осуществления деятельности	140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3
Контактные данные	
Номер телефона	+7 9295129575

Адрес электронной почты kachura@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 01.01.2008

Дата присвоения ОГРН 03.10.2002

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию Крупа

Имя лица, принявшего декларацию Алексей

Отчество лица, принявшего декларацию Владимирович

Должность лица, принявшего декларацию Генеральный директор

Контактные данные

Номер телефона +7 9161624444

Адрес электронной почты krupa@cemtorg.ru

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027739310466

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7716151490

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМТОРГ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЦЕМТОРГ"

Фамилия руководителя юридического лица Крупа

Имя руководителя юридического лица Алексей

Отчество руководителя юридического лица Владимирович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 117447, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ вн. тер. г., УЛ ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 35, СТР. 1, ПОМЕЩ. 10Ч

Контактные данные

Номер телефона +7 9295129575

Адрес электронной почты kachura@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.01.2008
Дата присвоения ОГРН	03.10.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	772701001

Производственные площадки

140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок,

Адрес производства продукции	140473, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Коломна, поселок Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Цементорг"
Сокращенное наименование	ООО "ЦЕМТОРГ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью

Контактные данные

Номер телефона	+7 4959211450
Адрес электронной почты	secretar@cemtorg.ru

Сведения о государственной регистрации

Код причины постановки на учет (КПП)	772701001
--------------------------------------	-----------

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)

Полное наименование уполномоченного органа	Федеральная служба по аккредитации
Адрес места нахождения	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона	+7 (495) 539 26 70 8- 804-333-08-00
Адрес электронной почты	fgis@fsa.gov.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Вtb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная ПЗ, В40, W10, F300. Пескобетон М500 "ХАРДОЛИТ". Зимний; Смесь сухая растворная,
--------------------------------------	--

Коды ОКПД 2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200. Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ". Зимний; Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Vtb4,0 ГОСТ 31357 - 2007 Пескобетон М300 MONLID; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ"; Смесь сухая растворная, универсальная Пк2, М200, F50. Смесь универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ"; Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50. Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ". Зимний

23.64.10.110

3214900009

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

140473, РОССИЯ, обл Московская, городской округ Коломна, поселок
Станции Непецино, территория Каменный цветок, земельный участок 3

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	72
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	73
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	74
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	75
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	76
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	77
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	78
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	79
Дата протокола	15.07.2026
Номер протокола	80

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения

РОССИЯ


Изменение статуса**Черновик**

Дата начала установки статуса 15.07.2026

Дата окончания действия статуса 15.07.2026

Действует

Дата начала установки статуса 15.07.2026

QR - код

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Круга А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№75 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В30,W8,F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1527
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	ПЗ(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,1
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,48
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2090
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	43,2
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,84
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,07/0,7
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю
Генеральный директор Крива А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№74 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В30, W8, F200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
Маркировка							
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В30,В8,В200 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М400 мелкозернистый "КРИОЛИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,25
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1518
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	ПЗ(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	13,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	65
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,48
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2080
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥40	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	41,1
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,81
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,07/0,7
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W8	ГОСТ 12730.5	W8
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F200	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F200

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№76 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Bтb4, 0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая цементная, Пк2, М300, F50, Bтb4, 0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая цементная, Пк2,М300,Ф50,Вtb4,0 ГОСТ 31357-2007 Пескобетон М300 "MONLID".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,27
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,8
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1510
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2065
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на растяжение при изгибе, МПа	ГОСТ 31357	≥5	ГОСТ 31356	5,3
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥32	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	33,8
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	0,57
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,05/0,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	Ф50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	Ф50

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крива А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№73 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В40, W10, F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ, В40, W10, F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
Маркировка							
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В40,В10,Ф300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	0,77
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1520
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	ПЗ(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	11,7
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	60
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2090
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥55	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	57,3
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	1,19
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,04/0,5
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W10	ГОСТ 12730.5	W10
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F300	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F300

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№72 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В40, W10, F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В40, W10, F300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; выход растворной смеси из 1кг сухой смеси; средняя плотность раствора; время пешеходного движения; прочность на сжатие; прочность сцепления с основанием (адгезия); деформация усадки (расширения); марка по водонепроницаемости; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 58276; 31358; 310.4; 58277; 24544; 12730.5.


Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная, ПЗ,В40,В10,Ф300 ГОСТ 31357-2007 "ХАРДОЛИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,25
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	5	п.3 ГОСТ 8735-88	5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	0,25
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1505
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	ПЗ(10-15)	п.5 ГОСТ 5802-2024	12,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥60	п.5 ГОСТ 5802-2024	65
			Выход растворной смеси из 1кг сухой смеси, л	ГОСТ 31357		п.6.5 ГОСТ Р 58276-2018	0,47
			Средняя плотность раствора, кг/м³	ГОСТ 31357	≥2000	п.10 ГОСТ 5802-2024	2075
			Время пешеходного движения, час	ГОСТ 31357	24	Прил.А ГОСТ 31358-2019	12
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥55	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	55,7
			Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа	ГОСТ 31357	≥ 0,4	п.9 ГОСТ Р 58277-2018	1,17
			Деформация усадки (расширения), мм/м	ГОСТ 31357	0,5/1	п.4 ГОСТ 24544-2020	0,04/0,6
			Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31357	W10	ГОСТ 12730.5	W10
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F300	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F300

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю
Генеральный директор Круга А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 - 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№80 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М200, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ" Зимняя.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М200, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ" Зимняя.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ". Зимняя.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,3
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1585
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,9
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,9
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№79 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М200, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М200, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, универсальная Пк2,М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь Универсальная М200 "ХОРОШАЯ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	3,2
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1570
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	7,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥20	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	20,4
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Круга А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23.64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№78 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ" Зимний.	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,29
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,9
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,3
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,6
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕМТОРГ"
Заключен № 07-24-75-2026
О состоянии измерений в лаборатории
Выдано 10 апреля 2026г.

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станция Непецино
тер. Каменный цветок, з/у 3
E-mail: kachura@cemtorg.ru

Утверждаю:
Генеральный директор Крупа А.В.

15.07.2026г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009
ОКПД 2 23-64.10.110



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№77 от 15.07.2026

Наименование продукции	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".
Производитель продукции	ООО "ЦЕМТОРГ"
Дата получения образца	25.05.2026
Сведения	Смесь сухая растворная, монтажная Пк2, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".
Испытания образцах 10кг	Образец отобран на производстве
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 31357 - 2007 по следующим показателям: влажность сухой смеси; наибольшая крупность зёрен заполнителя; содержание зёрен наибольшей крупности; насыпная плотность; подвижность растворной смеси; сохраняемость первоначальной подвижности; прочность на сжатие; марка по морозостойкости.
Методы испытаний	ГОСТ 8735; 5802; 310.4; 58277.

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Условия проведения испытаний	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Смесь сухая растворная, монтажная Пк2,М100, F50 ГОСТ 31357-2007 Смесь для укладки брусчатки М100 "ШУНГИТ".	15.07.2026	Температура воздуха плюс 20-23°С относительная влажность воздуха (50-60)%	Влажность сухой смеси, %	ГОСТ 31357	≤0,3	п.10 ГОСТ 8735-88	0,24
			Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	ГОСТ 31357	2,5	п.3 ГОСТ 8735-88	2,5
			Содержание зёрен заполнителя наибольшей крупности, %	ГОСТ 31357	≤5	п.3 ГОСТ 8735-88	4,1
			Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 31357	≥1500	п.9.1 ГОСТ 8735-88	1560
			Подвижность растворной смеси, см	ГОСТ 31357	Пк2(4-8)	п.5 ГОСТ 5802-2024	6,8
			Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ 31357	≥120	п.5 ГОСТ 5802-2024	120
			Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31357	≥10	п.2.2 ГОСТ 310.4-81	10,2
			Марка по морозостойкости, циклы	ГОСТ 31357	F50	п.10 ГОСТ Р 58277-2018	F50

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Начальник производственной лаборатории



В.А.Шилкова



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РОСТЕСТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 07-24-75-2026

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «10» апреля 2026 г.

Действительно до «09» апреля 2029 г.

Настоящее Заключение удостоверяет, что

Производственная лаборатория

наименование лаборатории

140473, Московская обл., г.о. Коломна, п. Станции Непецино,
тер. Каменный цветок, з/у 3

место нахождения лаборатории

**Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМТОРГ»
(ООО «ЦЕМТОРГ»), ИНН 7716151490**

наименование, ИНН юридического лица

117447, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, помещ. 10Ч

юридический адрес юридического лица

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области
деятельности согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной оценки
состояния измерений в соответствии с МИ 2427-2026.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей.

Заместитель генерального директора



А.Д. Меньшиков

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31