

Общество с ограниченной  
ответственностью

"ЦЕМТОРГ"

№ АВ 0001268

Заключение № РТ-ОСИ-1339-02-2022

О состоянии измерений в лаборатории

Выдано 19 декабря 2022г.

Утверждаю:  
Генеральный директор Крупа АВ

05.09.2025г.

ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009  
ОКПД 2 23.64.10.110



123103, г. Москва,  
г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я,  
дом 2, строение 1, этаж/офис 3/315 А.  
E-mail: kashuga@cemtoг.ru

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№41 от 05.09.2025

Наименование продукции

Щебень гравийный  
смеси фр.5-20мм

Производитель продукции

ООО "ЦЕМТОРГ"

Дата получения образца

03.09.2025

Сведения

Щебень гравийный  
смеси фр.5-20мм

Испытания образцах 10кг

Образец отобран на производстве

Цель испытаний

Подтверждение соответствия продукции требованиям  
ГОСТ 8267 - 93 по следующим показателям:  
зерновой состав; содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы;  
содержание зёрен слабых пород; содержание пылевидных и глинистых частиц;  
содержание глины в комках; марка по механической прочности;  
марка щебня по морозостойкости.

Методы испытаний

ГОСТ 8269.0; ГОСТ 8269.1

Результаты испытаний

Сведения об образце	Дата испытания	Измеряемый показатель, (ИП), ед.изм.	Требование к ИП	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение	Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Маркировка	1	2	3	4	5	6	7
Щебень гравийный смеси фр.5-20мм	05.09.2025	Зерновой состав(полные остатки)на контрольных ситах,%	ГОСТ 8267	ГОСТ 8267	до 0.5	ГОСТ 8269	0.22
ГОСТ 8267-93		D 20 мм			до 10		9.81
		0.5(d + D)			30 - 60		59.95
		d 5 мм			90 - 100		98.92
		на сите 2.5мм			95 - 100		99.18
		Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, %	ГОСТ 8267		15 - 25	ГОСТ 8269	19.18
		Содержание зёрен слабых пород, %	ГОСТ 8267		до 10	ГОСТ 8269	4.3
		Содержание пылевидных и глинистых частиц,%	ГОСТ 8267		до 1	ГОСТ 8269	0.85
		Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8267		до 0.25	ГОСТ 8269	0.25
		Марка по механической прочности	ГОСТ 8267		800	ГОСТ 8269	800
		Марка по морозостойкости	ГОСТ 8267		F 300	ГОСТ 8269	F 300

Примечание:

- 1.Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
- 2.Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ

Начальник производственной лаборатории

В.А.Шилкова

